

WD3009 透明环氧灌封胶

“万达”牌 WD3009 是一种常温慢固化的环氧透明密封胶。具有强度高, 密封性能好, 有一定的耐温性等特点。特别适用于金属、塑料等材料大面积的密封。

一、主要技术指标:

外观: A 组份: 无色或浅黄色透明胶体;

B 组份: 无色或浅黄色透明胶体。

配比: A/B=2/1

使用时间: 1 公斤胶液(25℃)约 45~60 分钟

固化情况: 23℃下, 6~8 小时基本固化, 24 小时可达到使用要求。建议在 2 天后使用。

粘接强度: 拉剪强度 A₃ 钢/A₃ 钢 ≥ 15.0Mpa

抗拉强度 A₃ 钢/A₃ 钢 ≥ 15.0Mpa

二、使用方法:

- (1) 被粘物表面清洁处理, 保证被粘物表面干燥, 无油污, 无灰尘。
- (2) 按比例混合 A、B 两组份, 充分搅匀后即可涂胶, 对被粘物应适当加压或固定。常温下, 6 小时左右可定位, 一般 2 天后达到最高强度。
- (3) 可将搅拌好的胶液放回原包装。

三、包装、贮存、运输及注意事项:

- (1) 本产品 A、B 两组份应分开密封保存, 产品应在 25℃以下贮存, 贮存期为二年。
- (2) 本产品从包装中倒出的胶液一次用完, 不可再倒回 A 或 B 组份中。
- (3) 包装: A 组份 2Kg/瓶; B 组份 2Kg/瓶。
- (4) 本产品为非易燃品, 应放置于阴凉、干燥处贮存, 在运输过程中按一般非易燃品规则处理。

四、备注:

本产品资料仅供参考, 请用户先试用后再使用。